

Approved For Release STAT  
2009/08/31 :  
CIA-RDP88-00904R000100130

~~Dec 1988~~

Approved For Release  
2009/08/31 :  
CIA-RDP88-00904R000100130



Вторая Международная конференция  
Организации Объединенных Наций  
по применению атомной энергии  
в мирных целях

A/CONF/15/V/223/  
USSR  
ORIGINAL: RUSSIAN

Не подлежит оглашению до официального сообщения на Конференции

25 YEAR RE-REVIEW

ВЫДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ

д.и.Рябчиков, М.М. Сенявин,  
Ю.С.Скляренко

В результате многолетних исследований химических свойств р.з.э., выполненных, в частности, русскими учеными (см. 1-16), были намечены пути разделения их смесей. Не менее важную роль в деле промышленного получения концентратов и чистых препаратов р.з.э. сыграли работы советских геологов и геохимиков, открывших ряд новых редкоземельных минералов, в том числе - и породообразующих (17-19) и изучивших формы нахождения р.з.э. в природе (20). Из собственно редкоземельных минералов, более или менее широко распространенных на территории СССР, можно отметить монацит, ксенотим, лопарит, иттропаризит, фергусонит, а также апатит, в котором р.з.э. играют подчиненную роль. Краткая характеристика этих минералов, месторождения которых встречаются в различных областях Советского Союза - на Урале и в Средней Азии, в Сибири и на Кольском полуострове - приведена в таблице I.

Общеизвестная трудность разделения смесей р.з.э. обусловлена не только значительным числом элементов в группе, но и предельной, почти электронно-изотопической близостью их свойств, связанной с заполнением 4  $f$ -оболочки. Наиболее выпукло различия свойств всех индивидуальных р.з.э. (а, соответственно, и высокие степени разделения смесей) проявляются в комплексных соединениях, а для отдельных элементов - в их соединениях с аномальной валентностью. Развивая исследования классической русской школы комплексистов, школы Чугаева и Курнакова, один из авторов настоящего доклада,

Таблица 1

Название минерала	Химическая природа минерала	Кристаллографическая система	Содержание в вес %	
			церниевой группы	и титриевой группы
Монацит	Изоморфная смесь ортофосфатов р.з.э. и ортосиликата тория (2I)	Моноклинная	42,2-66,8	0,5-4,8
Ксенотим	Ортофосфат р.з.э.	Тетрагональная	0,3-4,6	51,9-62,6
Лопарит	Титанониобат кальция	Кубическая	30,7-34,1	0 -0,5
Фергусонит	Уротанталониобат	Тетрагональная	0,9-6,2	31,2-42,3
Итрапаризит <sup>X</sup>	Фторкарбонат р.з.э.	Предположительно гексагональная	15,0	7,5
Апатит	Ряд изоморфных соединений, в основном ортофосфат и фторид		Следы - 5 <sup>XX</sup> )	

-2-

х) Данные приведены не для мономинералов, а для породы

xx) Суммарное содержание всех р.з.э.

-3-

совместно с Терентьевой (22-27) около 45 лет тому назад начали работы по выделению и изучению многообразных комплексных соединений р.з.э. Эти работы не только привели к установлению класса комплексных соединений р.з.э., но и позволили выявить ряд важных закономерностей. Оказалось, что р.з.э. образуют наиболее прочные комплексы с кислородосодержащими кислотами (преимущественно с органическими многоосновными оксикислотами), а также с азотсодержащими органическими соединениями. Во всех случаях устойчивость комплексных соединений возрастает с увеличением порядкового номера р.з.э. (или с уменьшением их ионных радиусов), что является основой использования комплексообразующих реагентов во всех методах разделения смесей р.з.э. В дальнейшем изучение комплексных соединений р.з.э. было продолжено во многих работах (28-35).

Явление комплексообразования играет важную роль даже в процессах выделения р.з.э. с переменной валентностью. Так, четырехвалентный церий переходит в органическую фазу в виде комплексной кислоты состава  $H_2[Ce(NO_3)_6]$  (40); при этом процесс экстракции может быть осуществлен в простой и производительной инжекторной колонне непрерывного действия (41). В развитие метода Орлова (16) выделения четырехвалентного церия в виде комплексного соединения с оксалат- и ацетат-ионами, один из авторов доклада и Вагина (42-43) показали, что можно исходить из нитратных растворов с pH не выше 3,5, вводя ацетат аммония в соотношении 8 : 1 и оксалат 14:1; при этом удается получить чистый церий с выходом 95-98%.

В последние годы была выявлена и роль явления комплексообразования в казавшемся чисто электрохимическом процессе выделения самария, европия и иттербия, переходящих в двухвалентное состояние, в амальгаму. Авторами, совместно с Строгановой, было изучено (44) влияние ряда факторов на электролитическое получение амальгамы иттербия. Было показано, что цитрат - и, в меньшей степени, ацетат-ионы необходимы для предотвращения гидролиза соли иттербия в том интервале pH, в котором достаточно устойчива образующаяся амальгама этого металла (4-7), оптимальное значение ~ 6,0. С другой стороны, избыток лимоннокислой соли щелочного металла понижает концентрацию не связанного в комплексный анион иона  $YB^{3+}$  и, тем самым, сдвигает влевую сторону цепь равновесий электролитического восстановления, приводящего к образованию амальгамы:

-4-

$\text{Yb}^{3+} \rightleftharpoons \text{Yb}^{2+} \rightleftharpoons \text{Yb}^0$  (амальгама). Это может быть проиллюстрировано данными, приведенными в табл. 2, где сопоставлен выход иттербия с количеством добавленного лимоннокислого калия.

Таблица 2

Взято (в мг)	Отношение $\text{Yb}^{3+} : \text{Сit}^{3-}$ г/ионах	Выход $\text{Yb}_2\text{O}_3$ вес %
100 0	-	70,2
100 164	1 : 1	82,1
100 330	1 : 2	94,5
100 660	1 : 4	74,7
100 1320	1 : 8	54,3

Аналогичные зависимости были получены нами для самария и европия.

Систематическое исследование влияния ряда факторов на процесс электролитического восстановления и, в первую очередь, влияния комплексообразования, позволило нам добиться значительно более высокого выхода иттербия, чем был достигнут в работе автора этого метода - Мак-Коя (45). Соответствующее сопоставление параметров опыта приведено в таблице 3.

Таблица 3

Параметры опыта	В работе Мак-Коя (45)	В работе авто- ров (44)
pH среды	слабо-щелочная	6,0
Температура	30-35°	5°
Концентрация иттербия	1,18 <sup>x</sup>	2,0
Содержание иттербия в исходном препарате	95%	99,9%
Отношение	1:5,1 <sup>x</sup>	1:2
Выход иттербия	23% <sup>x</sup>	98%

<sup>x</sup> Рассчитано по данным Мак-Коя

-5-

Различия в устойчивости комплексных соединений всех остальных р.з.э. оказываются недостаточными для получения чистых препаратов в одном цикле. Однако, учитывая монотонное изменение устойчивости комплексных соединений в зависимости от порядкового номера элемента можно, дозируя количество комплексообразующего реагента, получить две фазы различного состава. Таким путем можно в однократном процессе доиться грубого деления смеси р.з.э. на ряд подгрупп с меньшим числом компонентов в каждой из них.

Одним из авторов настоящего сообщения был изучен процесс деления на цериевую и иттриевую группу при помощи карбонатов щелочных металлов (46). Было показано, что при взаимодействии 1 н. растворов хлоридов лантана, неодима, иттрия и эрбия с карбонатами аммония, натрия и калия (1-3 н. растворы) образуются труднорастворимые в воде соединения, состав которых ближе всего отвечает формуле простого карбоната  $TR_2(CO_3)_3 \cdot n H_2O$ . С увеличением в исходном растворе концентрации карбоната щелочного металла, растворимость этого соединения во всех исследованных случаях увеличивается, что наиболее логично объяснить образованием легкорастворимых комплексных соединений предположительного состава

$Me_3[TR(CO_3)_3]$ , где  $Me - Na^+, K^+, NH_4^+$ , а  $TR - La^{3+}, Nd^{3+}, Y^{3+}, Er^{3+}$ . Устойчивость таких соединений исследованных редкоземельных элементов растет от лантана к эрбию, т.е. в порядке уменьшения ионных радиусов. Приведенные в таблице 4 результаты определения растворимости иллюстрируют это утверждение.

Таблица 4

Концентрация добавленного карбоната калия	Растворимость, в $\mu M$ $R_2O_3$ в литре			
	La	Nd	Y	Er
2 н	0,46	0,50	1,19	3,24
3 н	0,55	0,56	13,68	14,30
5 н	0,89	3,24	69,57	74,47
5,5 н	-	4,13	73,05	81,30
7 н	1,56	80,00	82,80	x)
17 н	25,20	x)	x)	x)

x) Осадок не образовывался или при стоянии полностью растворился.

-6-

Интересно отметить, что растворимость зависит также от природы введенного щелочного металла, что может быть проиллюстрировано данными таблицы 5.

Таблица 5

Элемент	Концентрация добавленного $Mg_2CO_3$	Растворимость в $\mu M R_2O_3$ в литре		
		Карбонат аммония	Карбонат натрия	Карбонат калия
Иттрий	2 н	0,49	0,97	1,19
	3 н	0,66	9,83	13,68
Эрбий	2 н	0,60	1,38	3,24
	3 н	0,89	11,58	14,30

По-видимому, это объясняется различием рН растворов карбонатов щелочных металлов при их одинаковой молярной концентрации, что в свою очередь влияет на систему равновесий: карбонат-бикарбонат-атмосферная углекислота, т.е. на концентрацию несвязанного карбонат-иона, которая непосредственно входит в выражение константы нестойкости комплекса.

Таким образом, деление на подгруппы с помощью карбонатов щелочных металлов основано не на различной растворимости "двойных солей", а на различной устойчивости комплексных карбонатов. Есть основания предполагать, что этот механизм сохраняется и в случае деления на подгруппы при помощи других "двойных солей" редкоземельных элементов и щелочных металлов (сульфаты, формиаты и пр.).

На аналогичном принципе может быть основано и деление подгрупп на смеси из нескольких элементов. В частности, Вагиной был разработан двухстадийный метод (47) отделения главной массы иттрия, основанный на некотором различии в устойчивости этилендиаминтетраацетатных комплексных соединений элементов иттриевой подгруппы и иттрия и высокой (50-80%) концентрации в сырье последнего. При этом важно строго соблюдать экспериментально найденные соотношения, с одной стороны, между количеством комплексообразователя и содержанием в сырье элементов от Er до Lu (на I этапе), с другой стороны, между содержанием "некомплексообразующих" в данном случае элементов и количеством применяемого осадителя. Существенную роль,

-7-

особенно на втором этапе играет значение pH раствора.

Распределение большинства элементов иттриевой группы и иттрия контролировались при помощи соответствующих радиоактивных изотопов. Иллюстрацией эффективности данного метода могут служить данные, приведенные в таблице 6, полученные на богатой иттрием смеси при соотношении ЭДТА к  $(\text{Lu}-\text{Ho})_2\text{O}_3$  равном 1:1, pH = 4,7 и количестве осадителя из расчета на стехиометрическое соотношение его к Y, Ho-Gd. Аналогичные данные были получены и для второго этапа разделения. В результате двухстадийного отделения были получены следующие концентраты:

1. Концентрат Ho-Lu с содержанием иттрия не более 15%.
2. Концентрат иттрия, содержащий не более 5% примесей элементов иттриевой группы.
3. Концентрат Gd-Dy с содержанием иттрия не более 25-30%.

Продолжительность обеих стадий процесса не более суток, выполнение его весьма просто.

Вследствие различной устойчивости комплексных соединений р.з.э. можно при данных, относительно оптимальных условиях при многократном повторении элементарных актов получить все компоненты в чистом виде (дробная кристаллизация, ионообменная хроматография, противоточная экстракция - см. 48-50).

Значение явления комплексообразования в процессе хроматографического разделения смесей р.з.э. наглядно вытекает не только из неудач первых опытов по простому выпариванию (51), но и из рассмотрения природы используемых реагентов (окси-и аминополиуксусные кислоты) и условий их применения (например, резкая зависимость степени хроматографического разделения от небольших изменений кислотностей раствора). Однако определяющая роль комплексообразующего реагента в разделении смесей р.з.э. не исключает необходимости тщательного выбора ионообменного сорбента. Как было показано нами, из многочисленных катионитов, производимых в СССР (см. например 52-53), для целей хроматографического разделения смесей р.з.э. наиболее пригоден сополимеризационный сульфокатионит КУ-2.

Комплексообразование играет существенную роль и в наиболее старом методе разделения р.з.э. - дробной кристаллизации, казалось бы целиком базирующегося на различиях в растворимости. Действитель-

Таблица 6

Распределение отдельных редкоземельных элементов при применении различных осадителей

Элемент	Рентгено-спектральный анализ исходной смеси, %	Содержание $R_2O_3$ в 10 г смеси, г	Содержание, %				$K_y [Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O]$	в осадке
			в фильтрате	в осадке	в фильтрате	на смоле		
Y	73,8	7,38	4,1	95,9	29,5	70,5	17,2	82,8
Cd	0,6	0,06	-	100,0	33,3	66,7	14,5	85,5
Tb	0,3	0,03	-	100,0	-	100,0	-	100,0
Dy	4,3	0,43	16,2	83,8	22,5	67,5	24,6	75,6
Ho	1,4	0,14	45,6	54,4	43,0	57,0	43,0	57,0
Er	5,2	0,52	65,6	34,4	50,0	50,0	59,3	40,7
Tu	1,0	0,10	71,6	28,4	50,0	50,0	62,0	38,0
Yb	6,8	0,68	93,4	6,6	66,0	34,0	67,8	32,2
Lu	1,1	0,11	83,9	16,1	64,0	36,0	87,2	12,8

-10-

X) Близкие результаты получены с карбонатом аммония.

XX) Аналогичные данные получены с катионитом СВС.

1835-20

-9-

но, для кристаллизации элементов цериевой группы применение нашли главным образом двойные нитраты р.з.э. и ряда одно- и двухвалентных металлов. Известно, что четкую грань между двойными солями и комплексными соединениями провести не просто, если вообще возможно. Для кристаллизации последних членов иттриевой группы, плохо кристаллизующихся в виде броматов, применяли (63) их "двойную соль" с оксалатом аммония. В последнем случае было непосредственно доказано наличие комплексообразования (54,55). Наконец, за последнее десятилетие появились работы, характеризующиеся сознательным использованием комплексообразования в процессе дробной кристаллизации (56,57).

В принципе чистые препараты всех индивидуальных р.з.э. могут быть получены рядом методов: так, например, многие годы концентраты и чистые препараты ряда р.з.э. получались методом дробной кристаллизации, предложенным Менделеевым, и в последние годы доведены до почти максимальных возможностей Заозерским с сотрудниками (58-62). Однако метод дробной кристаллизации, позволяющий перерабатывать одновременно довольно большие количества смесей, оказался малоэффективным для получения препаратов высокой чистоты не только вследствие длительности, трудоемкости и механических потерь, но и, главным образом, вследствие довольно резкого уменьшения степени разделения по мере увеличения концентрации одного из компонентов. С другой стороны, можно получать чистые препараты всех р.з.э. методом ионообменной хроматографии. Однако в действительности этот метод, который был и пока остается незаменимым для данной цели, обладает сравнительно малой производительностью по отношению к разделяемой сумме, что делает его использование целесообразным лишь для более или менее обогащенных искомым компонентом смесей. Электрохимическое выделение самария, европия и иттербия является превосходным методом получения чистых препаратов этих элементов, но и оно, как было сказано выше, достаточно эффективно лишь при значительных содержаниях искового элемента в исходной смеси. Все это говорит о целесообразности сочетания методов разделения — такого сочетания, при котором использовались бы наиболее сильные стороны каждого из методов разделения, что обеспечивало бы наиболее полное и экономичное получение чистых препаратов всех индивидуальных р.з.э.

В литературе описан ряд полных схем переработки р.з. сырья

-10-

на индивидуальные компоненты (63-64). В настоящем докладе целесообразно дать характеристику технологической схемы сочетания различных методов, представляющегося нам наиболее рациональным.

Для промышленного получения чистых препаратов индивидуальных р.з.э. цериевой подгруппы целесообразно использование монацита, лопарита, апатита, а для получения элементов иттриевой подгруппы ксенотима и фергусонита; иттропаризит может служить сырьем для получения элементов как цериевой, так и иттриевой подгрупп. Среднее содержание окислов р.з.э. в "иттропаризите", определенное из 4 параллельных навесок химическим анализом (средняя проба, отобранныя от 2 тонн породы) составило около 23%. Рентгеноспектральный анализ суммы редкоземельных элементов, выполненный Н.В.Туранской, дал следующие результаты:

La	Ce	Nd	Pr	Sm	Gd	Dy	Ho	Er	Yb	Y
9,7	21,7	12,1	2,2	3,5	4,0	4,9	1,2	2,8	1,7	36,2

Таким образом в материале незначительно преобладает цериевая подгруппа р.з.э. над иттриевой (53,2 и 46,8% соответственно).

До последнего времени на методику вскрытия сырья, которая в основном определяется анионной частью р.з. минералов, обращалось сравнительно мало внимания и в большинстве случаев в технологической (а не аналитической) практике пользовались способом разложения кислотами. Исключением являлось, пожалуй, лишь давно применяемое для специфического редкоземельного минерала лопарита (и, возможно - фергусонита) хлорирование (65,66), при котором все другие компоненты разделяются и используются достаточно полно, что же касается редкоземельных элементов, то они получаются в виде богатого (свыше 30% р.з.э.) концентрата, так называемого "хлоридного плава" в удобной для дальнейшей технологической переработки форме. Монацит и ксенотим целесообразно вскрывать щелочью.

Многочисленные разновидности апатита представляют собой сочетание ряда изоморфных соединений (67). Содержание р.з.э. в апатите по данным И.Д. Борнеман-Старынкевич (68) колеблется от следов до 3,18%. Дальнейшее изучение химического состава Хибинских (69) и Уральских (70) апатитов подтвердило эти результаты, - в некоторых образцах найдено до 5% р.з.э. Вопросу попутного извлечения редкоземельных элементов из апатита при его переработке на фосфорсодержащие минеральные удобрения были посвящены многие работы со-

-II-

ветских ученых еще в 30-х годах нашего века (59, 61, 71-73). Интерес к этому важному для народного хозяйства вопросу не ослабевает и по настоящее время (74-75).

Хлорирование и обработка щелочью - не единственные возможности избежать длительных, объемных и трудоемких процессов кислотной переработки. В качестве примеров иных подходов к решению этой задачи можно привести применяющиеся в США предварительное прокаливание бастнезита для разрушения анионной части минерала и разложение иттропаризита путем спекания его с сульфатом аммония, выполненного нами. Остановимся на последнем примере несколько подробнее.

Приведенный в табл. I "иттропаризит" назван минералом условно, так в действительности это - порода, содержащая по меньшей мере четыре редкоземельных минерала - монацит, ксенотим, флюоцерит и собственно иттропаризит - фторкарбонат р.з.э. и карбонат кальция. Как видно из данных, приведенных в табл. 7-8, перечисленные и остальные минералогически идентифицированные компоненты породы могут быть переведены в раствор действием концентрированной серной кислоты и р.з.э. могут быть полностью извлечены трехкратным выщелачиванием.

Таблица 7

Кислота	Выделено р.з.э. в % от их общего содержания		
	I обработка	II обработка	III обработка <sup>x)</sup>
HCl	43,5	45,6	10,9
HNO <sub>3</sub>	39,9	54,8	5,3
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	74,6	16,0	9,4
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> +HF	81,3	12,6	6,1

x) II и III обработка во всех случаях производилась серной кислотой.

-12-

Таблица 8

№ опыта и № выщелачивания	I	2	3	4	Среднее
I	54,6	63,3	60,3	59,1	59,3
II	43,9	32,9	38,3	39,1	39,4
III	1,5	3,8	1,4	1,8	2,1

Однако в больших масштабах сернокислотный метод не очень удобен, главным образом, из-за длительности. Поэтому был испробован другой вариант разложения - спекание с сульфатом аммония. Результаты приведены в табл. 9 ( $\text{TR}_2\text{O}_3$  в % от навески, средние из 3 параллельных опытов).

Таблица 9

Температура, °C	Весовое отношение сульфата аммония к породе	2 : 1	4 : 1	6 : 1	8 : 1
400		10,4	11,8	12,6	16,3
500		12,1	15,3	17,6	19,3
600		17,3	19,0	20,7	20,5
650		22,2	20,2	20,9	23,1
700		14,1	15,0	16,0	17,3

2835-12

Как видно из таблицы, выход увеличивается как с повышением температуры (до 650°), так и с увеличением избытка сульфата аммония. В больших масштабах выход обычно несколько ниже, по-видимому, из-за режима подъема температуры. Однако, благодаря небольшому времени собственно спекания (30-60 мин.), этот процесс несравненно выгоднее, чем разложение серной кислотой, особенно если учесть неполноту разложения материала сернокислотным способом при однократной обработке (табл. 7). Дальнейшая обработка спека производится как обычно - холодной водой.

В настоящем сообщении рассматриваются лишь рациональные пути выделения индивидуальных р.з.э. Очевидно, что эти пути однозначно определяются составом исходного сырья и в этой связи могут быть разбиты на 3 группы:

- А. Минералы цериевой подгруппы;
- Б. Минералы иттриевой подгруппы;
- В. минералы полного состава.

**А. Схема переработки цериевого сырья.** Как известно, цериевая подгруппа характеризуется сравнительно небольшим числом собственно р.з.э. (в природе практически не встречается прометий), свойства которых заметно различаются между собой, в частности, вследствие того, что многие элементы обладают переменной валентностью (церий, самарий, европий). Это делает возможным во многом чисто химическое выделение индивидуальных р.з.э. цериевой подгруппы. Представляется рациональной последовательность выделения элементов, представленная на рис. 1, которая отвечает удалению вначале наиболее распространенных элементов (церий, лантан), концентрированию самария и европия для более полного их электро-химического выделения и, наконец, разделению оставшейся смеси наиболее близких по свойствам празеодима и неодима.

**Б. Схема переработки иттриевого сырья.** Иттриевая подгруппа характеризуется большим числом элементов, тем более, что по величине ионного радиуса к ней примыкает иттрий. Элементы этой подгруппы обладают большой близостью свойств. Последовательность операций разделения подгруппы показана на рис. 2; она предусматривает предварительное разделение смесей на части с меньшим числом компонентов и отделение превалирующего элемента - иттрия; предварительное хроматографическое концентрирование тяжелых элементов подгруппы для более эффективного электрохимического выделения иттербия и, наконец, хроматографическое получение в чистом виде всех элементов иттриевой подгруппы.

**В. Схема переработки сырья полного состава** включает в себя лишь один дополнительный этап - деление полной суммы на цериевую и иттриевую подгруппы, частично описанное выше. В остальном процесс разделения проводится по вышеописанным схемам.

наблюдение за ходом технологического процесса, имеющее целью установление распределения элементов на всех этапах и получение данных для балансовых расчетов, является неотъемлемой частью любой схемы. В связи с чрезвычайной олигостью свойств р.з.э. наиболее просто и наглядно наблюдение за распределением элементов по ходу технологии может быть осуществлено с помощью радиоактивных изотопов. Нами применялись радиоактивные изотопы р.з.э.,

-I4-

полученные в основном в ядерном реакторе по  $n\gamma$ -реакции. Этот путь особенно удобен вследствие возможности использования сравнительно короткоживущих изотопов, период полураспада которых сравним с длительностью технологических операций и, соответственно, практически исключает возможность радиоактивного загрязнения продуктов. Для наследования за полнотой операции отделения лантана применялся изотоп лантан - 140, в электрохимических процессах использовали радиоактивные самарий - 159 или иттербий - 175. При отделении иттрия удобно пользоваться иттрием - 90, являющимся дочерним продуктом распада радиоактивного стронция. В хроматографических опытах, связанных с разделением смесей нескольких р.з.э. можно использовать и один изотоп, например, одного из промежуточных элементов. Однако нередко предпочтительнее вводить одновременно несколько радиоактивных изотопов и определять содержание каждого из них в фильтратах по энергии излучения. Некоторые результаты применения радиоактивных изотопов при получении чистых р.з.э. были освещены нами в специальной статье (76).

Уместно отметить, что помимо наследования за распределением р.з.э. по ходу процесса использование радиоактивных изотопов позволяет получить и некоторые данные аналитического характера. Наряду с сочетанием методов ионообменной хроматографии с изотопным разбавлением, позволяющим в отдельных случаях довольно точно определить содержание искомого элемента в смеси (77), измерение интенсивности радиоактивного излучения пробы по сравнению с эталоном позволяет сразу установить концентрацию искомого элемента в растворе, а при дополнительном определении весовой концентрации — и относительное содержание элемента по отношению к другим р.з.э. Однако в чисто аналитическом плане, особенно — для балансовых расчетов, существенное значение имеют химические, физико-химические и физические методы анализа.

В силу чрезвычайно большого сходства химических свойств всех р.з.э. известно ограниченное число реакций лишь на некоторые из них (78). Вследствие легкого перехода в четырехвалентное состояние только церий может быть быстро и с достаточной точностью определен колориметрически (79, 80).

Главное значение в анализе смесей, р.з.э. имеют физические методы: рентгеноспектральный, спектральный, спектрофотометрический люминесцентный и активационный. Однако наибольшее распространение

и применение как для анализа смесей окисей р.з.э., так и в анализе минералов, пород и продуктов промышленной переработки получил эмиссионный рентгеноспектральный метод анализа с первичным возбуждением спектра (81, 82), разработанный в Институте геохимии и аналитической химии АН СССР Вайнштейном и Туранской (83).

Определение относительного содержания сопоставляемых р.з.э. по величине относительной интенсивности их линий производится расчетным путем. При этом учитывается закономерное изменение интенсивности спектральных линий элементов по спектру. Средняя арифметическая ошибка единичного определения относительного содержания р.з.э. составляет  $\pm 5\%$  от определяемой величины. Чувствительность метода 0,1%. Однако для выполнения анализа с указанной выше точностью низший предел содержания каждого р.з.э. - 0,2%. Анализ пород, минералов и др. проб, в которых р.з.э. присутствуют в меньших количествах, проводится с предварительным химическим обогащением анализируемой смеси этих элементов.

Плодотворным оказалось применение спектрального эмиссионного метода к анализу сложных систем р.з.э. (86, 87, 88). Разработанный Швангерадзе (89) метод с использованием внутренних стандартов дал возможность быстрого качественного и количественного анализа смесей р.з.э. при определении малых примесей в чистых препаратах и с некоторыми небольшими ограничениями - анализа многокомпонентных смесей с примерно эквивалентными концентрациями отдельных элементов.

Анализ образцов р.з.э. в виде смесей I : I окисла с графиком при использовании спектрометра ИСП-22 или ИСП-51 с камерами с различным фокусным расстоянием обеспечивает хорошо воспроизводимые результаты. Чувствительность спектрального эмиссионного определения при анализе малых примесей в чистых препаратах р.з.э. специфична для каждой конкретной системы, но в среднем составляет 0,05 - 0,01%.

В последнее время для целей анализа р.з.э. начал применяться активационный метод анализа. Наличие фундаментальных ядерных свойств у ряда р.з.э. уже позволило Иковлеву (91) решить задачу определения этих элементов в специальных материалах и Борну, Вайсу и Коаладзе (92) проверить возможность анализа смеси р.з.э. при использовании лабораторного источника нейтронов малой мощности. Проведенное Рябухиным исследование при повышенном потоке нейтронов выявило возможность использования этого метода для анализа

-16-

рентгеноспектрально чистых препаратов р.з.э., т.е. в области содержания примесей < 0,1%. Было показано, что для обеспечения универсальности определения требуется хроматографическое разделение активированных образцов для выделения радиоактивных изотопов отдельных элементов. Как выяснено, в некоторых случаях можно определять по  $\gamma$ -спектрам или по кривым распада с чувствительностью 0,01 - 0,001%.

Хроматографическое деление активированной нейтронами окиси эрбия, проведенное при условиях, обеспечивающих прецизионное количественное разделение соседних р.з.э., позволяет определять в эрбии  $\sim 7 \cdot 10^{-5}\%$  Ти и  $\sim 5 \cdot 10^{-5}\%$  Но. Количественные измерения делаются по относительному методу сравнением со стандартами определяемых элементов, облученными в тех же условиях.

В Советском Союзе организовано производство индивидуальных редкоземельных элементов, удовлетворяющих разнообразным требованиям различных промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

#### Л и т е р а т у р а

1. Менделев Д. - Основы химии, 9 издание, т. II, Государ.изд. (1928).
2. Щубин М.- Ежегодник по геологии и минералогии России, 348 (1842).
3. Кокшаров Н - Материалы для минералогии России, 3, 384 (1858).
4. Караваев Ф - J.Prakt.Chem. 85, 442 (1862).
5. Герман Р. - Bull.Soc.Nat., 35, 248 (1862).
6. Мартынов А. - C.R. 104, 571 (1887).
7. Николаев П.- Записки Русс. минерал. о-ва 31, 412 (1894).
8. Мельников М.-Записки Русс. минер. о-ва 35, II (1897).
9. Хрущев К. - Ж.Р.Ф.Х.О., 29, 206 (1897).
10. Меликов Н. - Z.anorg.Chem. 21, 70 (1899)
11. Писаржевский Л.- Ж.Р.Ф.Х.О., 32, 609 (1900).
12. Черняк Г.- Ж.Р.Ф.Х.О., 28, 345, (1896).
13. Танатар С. - Ж.Р.Ф.Х.О., 42, 586, (1910).
14. Белоусов И. и Кузнецов С.- Изв. АН, С.-Петербург., 6, 361 (1912).
15. Жуков И.- Ж.Р.Ф.Х.О., 45, 2073 (1913).
16. Орлов Н.- Chem.Ztg, 31, 115, (1906); Формацев.журн. XLV, 10, (1906), XLVI, 48, 96, (1907); Ж.Р.Ф.Х.О., 38, 1056, (1906), 60, 514, (1928).

-I7-

17. Бородин Л., Казакова М.- ДАН СССР, 96, 613 (1954).
18. Бородин Л., Казакова М.- ДАН СССР, 97, 725 (1954).
19. Поликарпова В., -"Атомная энергия" № 3, 132 (1956).
20. Вернадский В. "Счерки геохимии" М.-Л. 1934.
21. Боренман-Старынкевич И. ДАН-А янв.-декабрь 1922 г. стр. 28.
22. Рябчиков Д.И., Терентьева Е.А.- ДАН 51, 287 (1946).
23. Рябчиков Д.И., Терентьева Е.А.- ДАН 58, 1373 (1947).
24. Рябчиков Д.И., Терентьева Е.А. Усп.хим. 16, 46 (1947).
25. Рябчиков Д.И., Терентьева Е.А.-Изв. АН СССР, ОХН 44 (1949).
26. Терентьева Е.А.- Диссертация, МГУ, 1951.
27. Терентьева Е.А.- Усп. хим. 26, 1007 (1957).
28. Wheelright F., Spedding F., Schwarzenbach J. - J.Am.Chem. Soc. 75, 4196 (1953).
29. Vickery R. - J.Chem.Soc. 385, 1181 (1954).
30. Фиалков Я.А.-ЖХ, 2, № II, 2562 (1957).
31. Пешкова В.М., Громова М.И. - ЖХ 2, № 6, 1356 (1957).
32. Якубсон С.И., Костромина Н.А. - ЖХ, 2, № 2, 349 (1957).
33. Сенявин М.М., Тихонова Л.И.- ЖХ I, № 12, 2772 (1956).
34. Тихонова Л.И. Сенявин М.М.- ЖХ 2, № 1, 74 (1957).
35. Сенявин М.М., Сорочан А.М.- ЖХ 3, № 2 (1958).
36. Иост Д., Рэссель Г., Гарнер К.- Редкоземельные элементы и их соединения, стр. 93 Ил, 1949.
37. Imre L. - Z.anorg.Chem. 164, 214 (1927).
38. Bock R., Bock E. - Z.anorg. allg.Chem. 263, 145 (1950).
39. Mylie A. J.Chem.Soc. 1474 (1951).
40. Клинов В.М., Сенявин М.М. - статья в сб."Применение меченых атомов в аналитической химии", стр. 418 Изд-во АН СССР, 1955 .■
41. Гальперин Н.Н., Волынец М.П., Колосова Г.М.- Химическая наука и промышленность № 5, 560 (1956).
42. Рябчиков Д.И., Вагина Н.С.- ЖХ 2, 2109 (1957).
43. Вагина Н.С. - ЖХ 2, № 5 (1958)- в печати.
44. Рябчиков Д.И., Скларенко Ю.С., Строганова Н.С. ЖХ I, 1954 (1956).
45. Mc Coy H. J.Am.Chem.Soc. 63, 1622, 3432 (1941).
46. Скларенко Ю.С. Кандид. диссертация М. ГЕОХИ (1953).
47. Вагина Н.С. - ЖХ 2, 1522 (1957).
48. Weaver B., Karpelmann F., Topp A. - J.Am.Chem.Soc. 75, 3943 (1953).

-18-

49. Рейнхард Г., Дитер Ф., Хильдеbrandт Г. - J. Am. Chem. Soc. 75, 6063 (1953).
50. Николаев А.В., Сорокина А.А., Масленникова А.С. ЖХХ, 3, 160 (1958).
51. Linder R. - Z. phys. Chem. 134, 51 (1944).
52. Рябчиков Д.И., Сенявин М.М., Филиппова К.В. - ЖХХ 7, 135 (1952).
53. Рябчиков Д.И., Сенявин М.М., Филиппова К.В. ЖХХ 8, 220, (1953).
54. Brauner B., J.Chem.Soc. 73, 951 (1898).
55. Crouthamel C.E., Martin D.B. J.Am.Chem.Soc. 72, 1382 (1950), 73, 569 (1951).
56. Marsh J. J.Chem.Soc. 532, 577 (1950), 1337 (1951).
57. Vickery R.C. J.Chem.Soc. 1101 (1950).
58. Заозерский И.Н.- Новости техники, 64, 5 (1983).
59. Заозерский И.Н., Процеров П.- Редкие металлы № 3, 33 (1984).
60. Заозерский И.Н. Труды с.-х.академии им. Тимирязева 2, № 1, 53 (1936).
61. Заозерский И.Н., Процеров П. Редкие металлы № 5-6, 32(1987).
62. Заозерский И.Н., Андреева Э.Ф.- Химическая наука и промышленность, 5, 512 (1956). 2635
63. Prandtl W. - Z.anorg.Chem. 238, 321 (1938).
64. Vickery R. - Jantanons. N-Y, 1956.
65. Уразов Г.Г., Морозов И.С., Шманцир И.Б. ЖХ, 10, 6 (1937).
66. Либман Э.П., "Редкие металлы" № 6, 32 (1936).
67. Борнеман-Старынкевич И.Д. Сб., посвященный В.И.Верниадскому ч. II, 736 (1936).
68. Борнеман-Старынкевич И.Д. ДАН апр.-июнь 1924, стр. 39.
69. Волкова М.И., Мелентьев Б.Н. ДАН, 25, 121 (1939).
70. Болдырев А.К., Материалы по общей и прикладной геологии вып. 142 (1930).
71. Логинова А.И., Ж. хим. пром. 15, 28 (1938)
72. Вольфович С.И., Логинова А.И. Ж.хим. пром. 16, 32 (1939).
73. Вольфович С.И., Логинова А.И., ДАН СССР, 25, 124 (1939).
74. Миронов Н.Н., Односевцев А.И. ЖХ 26, 960 (1956).
75. Миронов Н.Н., Односевцев А.И. Ж.Н.Х. 2, 2208 (1957)
76. Рябчиков Д.И., Сенявин М.М. Сб."Применение меченых атомов в аналитической химии" Изд. АН СССР, стр. 98, 1955.

-19-

77. Сенявин М.М. Сб."Изотопы и излучение в химии" стр. 184 Изд.  
АН СССР, 1958.
78. Рябчиков Д., Терентьева Е., Скляренко Ю.- Тр. ком.по анализ.  
химии АН СССР, т. III (VI), 23, (1951).
79. Рябчиков Д., Стрелкова З.- Ж.А.Х., 4, 226 (1948)
80. Кульберг Л., Амброжий А.- ЖАХ, 4, 233 (1952)
81. Боровский И., Блохин М.- Рентгеноспектральный анализ изд.  
ГОТИ, (1939)
82. Вайнштейн Э.-Методы количественного рентгеноспектрального  
анализа, изд. АН СССР (1956).
83. Вайнштейн Э., Туранская Н.- ЖАХ АН СССР, 8, 346, (1953).
84. Вайнштейн Э., Туранская Н.- ЖАХ, 7, 180, (1952).
85. Вайнштейн Э., Тугаринов А., Туранская Н.- ДАН, 104, 268  
(1955), 106, 691, (1956). Ж.Геохимия, 2, 36 (1956).
86. Fassel V., Quinney B., Krotz L., Lentz C. - Anal.Chem.,  
27, 1010 (1955).
87. Hettel H., Fassel V. - Anal.Chem., 27, 1311 (1955).
88. Зайдель А., Калитеевский Н., Липовский А., Разумовский А.,  
Якимова Л., Вест. Лен. Ун-та, 22, 18, (1956).
89. Крюгер Г., Швангерадзе Р.- Ж.Аналит. хим., 9, 11, (1954).
90. Швангерадзе Р.- Диссертация, ГЕОХИ АН СССР (1955).
91. Яковлев Ю.- Доклад на Женевской конф. по мирному использова-  
нию ат. энергии (1955).
92. Борн Г., Вайсс К., Кобаладзе М.- Тр. ком. по анализ. хим.,  
т. VII (X), (1956).

ЭЛ